SERİ 376 · TEKNİK FÖY · REVİZYON 2024-09-23

Marcopolo

İç mekanlar için ham metal efektli dekoratif boya

TANIM

MARCOPOLO, iç mekanlarda metalik efektli yüzeyler oluşturan dekoratif bir bitiştir. Özel sedefli pigmentlerle zenginleştirilmiş yapısı, ışığın geliş açısına göre değişen, kendine özgü parlaklıkta ve dikkat çekici renk efektlerine sahip, pürüzlü görünümlü yüzeyler oluşturur.

Kolay ve hızlı uygulanan MARCOPOLO, modern, hi-tech tarzı mekanlara kişilik katarken duvarları eski dönem mobilyalarıyla da uyumlu hale getirebilir.

Uygulama tekniğine ve uygulayıcının hayal gücüne göre farklı efektlerle dekorasyon yapılmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bağlayıcı türü: sulu emülsiyon halinde akrilik kopolimer.
- Pigmentler: sedefli, yanardöner.
- Çözücü: su.
- İç hava kalitesi sınıfı (Indoor Air Quality): A.
- Özgül ağırlık (UNI EN ISO 2811-1): renge göre 1,10–1,33 kg/l.
- Yangına tepki sınıfı (EN 13501-1): A2-s1, d0. Belirtilen sarfiyat aşılmadan ve yanmaz bir yüzeye uygulandığında geçerlidir.
- Kuruma (25 °C ve %65 bağıl nemde): dokunma kuruluğu 1 saat.

KULLANIM ALANLARI

İç mekanda uygulanabileceği yüzeyler:

- Hidrolik bağlayıcılı yeni ve eski sıvalar.
- Beton yüzeyler.
- Alçı ve alçıpan yüzeyler.
- Organik veya mineral yapılı, kuru, sağlam, emici ve bütünlüğünü korumuş eski boya ve kaplamalar.
- Emici olmak koşuluyla çeşitli mineral agregalı yüzeyler.

Yüzeyler "YÜZEY HAZIRLIĞI" bölümündeki talimatlara göre uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Taze zeminlere uygulamayın.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Duvar yüzeyleri:

- Yüzeyin tamamen kuruduğundan ve kürünü tamamladığından emin olun. Gerekirse uygun ürünlerle yüzeyi yenileyin veya sağlamlaştırın.
- Küf varsa yüzeyi uygun bir küf temizleyici ve küf önleyiciyle işleyin. Gerekirse ürüne uygun bir San Marco hijyen katkısı ekleyin.
- Çiçeklenmeyi ve kabaran eski boyaları fırçalayarak veya yıkayarak temizleyin. Kalın kireç veya tutkallı (tempera) boya katlarını tamamen kaldırın.
- Toz, is ve diğer birikintileri fırçalayarak temizleyin.
- Yüzeydeki düzensizlikleri giderin; delik, çatlak, yarık ve çukurları uygun bir San Marco dolgu macunuyla doldurun. Çatlakları uygun mastiklerle kapatın.
- Macunlanan ve rötuşlanan yerleri zımpara kağıdıyla zımparalayın, tozu alın.
- Gerekirse sıva üzerinde, zeminin türüne uygun bir San Marco düzeltme (rasa) malzemesiyle düzeltme yapın.
- Bir kat uygun San Marco sabitleyici astar uygulayın.

- Homojen ve uygulamaya ideal bir zemin elde etmek için bu ürüne özel San Marco zemin boyasından en az iki kat, %30–35 suyla inceltilmiş olarak rulo veya fırçayla uygulayın. Başka zemin ürünlerinin kullanılması önerilmez.
- MARCOPOLO uygulamasına "UYGULAMA TALİMATLARI" bölümündeki adımlara göre geçin.

Astarın inceltme oranı ve uygulanacak miktar zeminin emiciliğine bağlıdır; ilgili yüzeyde ön denemelerle belirlenmelidir (ilgili teknik föye bakınız).

Gerekli San Marco astarları, zemin boyası ve yardımcı ürünler için Natura Boya'ya danışın.

UYGULAMA TALİMATLARI

Ortam ve yüzey koşulları:

- Ortam sıcaklığı: en az +8 °C, en fazla +35 °C.
- Ortamın bağıl nemi: %75'in altında.
- Yüzey sıcaklığı: en az +5 °C, en fazla +35 °C.
- Zeminin nem oranı: %10'un altında.

Uygulama:

- Aletler: fırça ve sünger.
- Kat sayısı: 1.
- İnceltme: kullanıma hazırdır veya en fazla %5 suyla inceltilir.
- MARCOPOLO'yu fırçayla yüzeye düzensiz biçimde dağıtın.
- Ürün kısmen kuruduğunda, yumuşak ve çok hafif nemli bir süngerle düzensiz dairesel hareketler yaparak ürünün biriktiği bölgeler oluşturun. Kendine özgü efekt, ürün tamamen kuruduğunda ortaya çıkar.
- Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.
- Tahmini sarfiyat: bitmiş uygulamada 4–6 m²/l; düz ve orta emicilikteki yüzeyler için geçerlidir. Gerçek sarfiyatı ilgili yüzeyde ön denemeyle belirlemek uygun olur.

RENKLENDİRME

Ürün, renklendirme bazı olarak da kullanılabilen şu hazır renklerde sunulur: gümüş (0070), alüminyum (0170), altın (0190), bronz (0150), bakır (0160).

Renkler Marcromie renk sistemiyle elde edilir; ürün COLORADO seri 548 renklendiricilerle de renklendirilebilir.

Birden fazla parti kullanılıyorsa, küçük ton farklarını önlemek için partilerin birbiriyle karıştırılması önerilir.

DEPOLAMA

- En yüksek depolama sıcaklığı: +30 °C.
- En düşük depolama sıcaklığı: +5 °C.

Açılmamış orijinal ambalajında ve uygun sıcaklıkta saklandığında ürünün üretim tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılması tercih edilmelidir.

GÜVENLİK

AB sınır değeri (2004/42/EC sayılı Direktif), Kat. A/l: Dekoratif efektli kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010). MARCOPOLO en fazla 200 g/l UOB (VOC) içerir.

Ürün, yürürlükteki mevzuata göre etiketleme gerektirmez. Ürünü yürürlükteki sağlık ve güvenlik kurallarına göre kullanın. Kullanımdan sonra ambalajları çevreye atmayın; kalıntıları tamamen kurutup özel atık olarak bertaraf edin. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yutulması halinde hemen doktora başvurun ve ambalajı ya da etiketi gösterin. Kalıntıları kanalizasyona, su yollarına veya toprağa dökmeyin.

Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.

ŞARTNAME TANIMI

İç mekanlar için ham metal efektli dekoratif bitiş.

Önceden hazırlanmış iç yüzeylere, sulu emülsiyon halinde akrilik kopolimer esaslı, seri 376 MARCOPOLO dekoratif duvar kaplaması uygulaması; belirtilen sarfiyata göre tek kat.

Malzeme temini ve uygulama: ..... €/m².

SAN MARCO GROUP, buradaki bilgilerin teknik ve bilimsel bilgisi ile deneyimine dayanarak en iyi şekilde verildiğini taahhüt eder; ancak uygulama koşulları kendi denetimi dışında olduğundan ürünlerin kullanımıyla elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Ürünün her özel duruma uygun olup olmadığının her zaman kontrol edilmesi önerilir. Bu föy önceki tüm föylerin yerine geçer.

San Marco Group Spa · Via Alta 10/A, 30020 Marcon (Venedik), İtalya · www.sanmarcogroup.com
Türkiye distribütörü: Natura Boya · Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:5 No:225-227, Şişli / İstanbul · 0212 222 16 74 · shop@natura.com.tr