SERİ 943 · TEKNİK FÖY · REVİZYON 2024-09-24

Stucco Veneziano

İç mekanlar için parlak dekoratif kaplama

> Bu belge, San Marco Group'un Stucco Veneziano teknik föyü (İtalyanca ve İngilizce, revizyon 24.09.2024) esas alınarak Natura Boya tarafından hazırlanmış Türkçe uyarlamadır. Orijinal föyde adı geçen San Marco dolgu, düzeltme ve astar ürünleri genel adlarıyla verilmiştir; uygun ürün için Natura Boya'ya danışın. Uyarlama ile orijinal föy arasında fark olması halinde San Marco Group'un orijinal föyü geçerlidir.

TANIM

STUCCO VENEZIANO, iç mekanlar için bir duvar kaplamasıdır. Venedik'in eski yapılarında görülen sıvalara benzeyen, kendine özgü dekoratif bir bitiş elde edilmesini sağlar.

Yaygın uygulama yöntemleri izlense de ürün her uygulamada farklı görünür; tonları ve efektleri uygulayıcının ustalığına bağlıdır.

STUCCO VENEZIANO düz yüzeylerin yanı sıra korniş ve sütun gibi mimari öğelere de uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bağlayıcı türü: modifiye akrilik kopolimer.
- Çözücü: su.
- Özgül ağırlık (UNI EN ISO 2811-1): 1,70–1,80 kg/l.
- Viskozite: macun kıvamında.
- Yangına tepki sınıfı (EN 13501-1): A2-s1, d0. Belirtilen sarfiyat aşılmadan ve yanmaz bir yüzeye uygulandığında geçerlidir.
- Kuruma süreleri (25 °C ve %65 bağıl nemde): dokunma kuruluğu 3 saat; zımparalama ve yeni kat için 5 saat.

KULLANIM ALANLARI

Uygulanabileceği yüzeyler:

- Hidrolik bağlayıcılı yeni ve eski sıvalar.
- Beton yüzeyler.
- Alçı ve alçıpan yüzeyler.
- Organik veya mineral yapılı, kuru, sağlam, emici ve bütünlüğünü korumuş eski boya ve duvar kaplamaları.
- Emici olmak koşuluyla çeşitli mineral agregalı yüzeyler.
- Yonga levha (sunta) vb. ahşap yüzeyler.

Yüzeyler "YÜZEY HAZIRLIĞI" bölümündeki talimatlara göre uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Taze (yeni yapılmış, kurumamış) zeminlere uygulamayın.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Sıva, alçı ve alçıpan yüzeyler:

- Yüzeyin tamamen kuruduğundan ve kürünü tamamladığından emin olun. Gerekirse uygun ürünlerle yüzeyi yenileyin veya sağlamlaştırın.
- Küf varsa yüzeyi uygun bir küf temizleyici ve küf önleyiciyle işleyin.
- Çiçeklenmeyi ve kabaran eski boyaları fırçalayarak veya yıkayarak temizleyin. Kalın kireç veya tutkallı (tempera) boya katlarını tamamen kaldırın.
- Toz, is ve diğer birikintileri fırçalayarak temizleyin.

- Yüzeydeki düzensizlikleri giderin; delik, çatlak, yarık ve boşlukları uygun bir dolgu macunuyla doldurun. Çatlakları uygun mastiklerle kapatın.
- Macunlanan ve rötuşlanan yerleri zımparalayın, tozu alın.
- Gerekirse yüzeyi, türüne uygun bir düzeltme (rasa) malzemesiyle düzeltin.
- Bir kat uygun San Marco astarı uygulayın. Çok tozuyan (tebeşirlenen) yüzeylerde, ince eski tutkallı boya katmanları veya bozulmuş boyalar varsa sağlamlaştırıcı bir astar kullanılmalıdır.
- Eski boya, dolgu ve yamalar nedeniyle yüzey homojen değilse, zemini eşitlemek için su ile inceltilebilen, örtücü bir San Marco astarı uygulayın.
- STUCCO VENEZIANO uygulamasına "UYGULAMA TALİMATLARI" bölümündeki adımlara göre geçin.

Astarın inceltme oranı ve uygulanacak miktar zeminin emiciliğine bağlıdır; ilgili yüzeyde ön denemelerle belirlenmelidir (ilgili teknik föye bakınız).

Masif ahşap ve kontrplak yüzeyler:

- Kalkan ahşap liflerini almak için hafifçe zımparalayın.
- Pul pul kalkan eski boya katlarını kaldırın; daha önce boyanmış tüm yüzeyleri pürüzlendirin.
- Reçine varsa uygun bir tinerle temizleyin.
- Kusurları sentetik dolgu macunuyla doldurun. Dolguları zımparalayın ve tozu alın.
- Temiz ve kuru yüzeye 1–2 kat ahşaba uygun astar uygulayın.
- STUCCO VENEZIANO uygulamasına "UYGULAMA TALİMATLARI" bölümündeki adımlara göre geçin.
- Kestane gibi tanen oranı yüksek ahşaplarda koyu lekeler çıkabileceğine dikkat edin.

Gerekli San Marco astarları ve yardımcı ürünler için Natura Boya'ya danışın.

UYGULAMA TALİMATLARI

Ortam ve yüzey koşulları:

- Ortam sıcaklığı: en az +8 °C, en fazla +35 °C.
- Ortamın bağıl nemi: %75'in altında.
- Yüzey sıcaklığı: en az +5 °C, en fazla +35 °C.
- Zeminin nem oranı: %10'un altında.

Uygulama:

- Aletler: alt katlarda doldurma ve düzleme için çelik mala, son kat için farklı boylarda çelik spatula.
- Kat sayısı: zeminin gözenekliliğine göre 3 kat (2 alt kat + 1 son kat).
- Pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde etmek için ürünü mala ile bir veya birkaç kat halinde, doldurarak ve düzleyerek uygulayın.
- Katlar arasında 5 saat bekleyin; her seferinde zımpara kağıdıyla zımparalayın.
- Son katı çelik spatula ile uygulayın. Her seferinde az miktarda ürün alıp spatulayla hızlı ve kararlı hareketlerle yayın.
- 5 dakika sonra yüzey perdahlanabilir: spatulayı yüzeye bastırarak yarım daire hareketleriyle tekrar tekrar geçirin.
- Bitişin parlaklığını artırmak için yüzeyi oto boyacılarının kullandığı türden çok ince zımpara kağıdıyla (ör. M-1500) zımparalayıp perdahı çelik spatula ile tekrarlamanız önerilir.
- Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.
- Uygulanan yüzeye cila (vaks) veya benzeri ürünler sürülmesi önerilmez; ürüne değerini veren özellikleri bozabilir.

- Tahmini sarfiyat: sıva üzerinde bitmiş uygulama için 1–1,4 kg/m²; alçı ve alçıpan gibi düz yüzeylerde bitmiş uygulama için 0,4–0,6 kg/m².

RENKLENDİRME

Renkler Marcromie renk sistemi ve COLORADO seri 548 renklendiricilerle elde edilir.

Birden fazla parti kullanılıyorsa, küçük ton farklarını önlemek için partilerin birbiriyle karıştırılması önerilir.

DEPOLAMA

- En yüksek depolama sıcaklığı: +30 °C.
- En düşük depolama sıcaklığı: +5 °C.

Açılmamış orijinal ambalajında ve uygun sıcaklıkta saklandığında ürünün üretim tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılması tercih edilmelidir.

GÜVENLİK

AB sınır değeri (2004/42/EC sayılı Direktif), Kat. A/l: Dekoratif efektli kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010). STUCCO VENEZIANO en fazla 150 g/l UOB (VOC) içerir.

Ürünü yürürlükteki sağlık ve güvenlik kurallarına göre kullanın. Kullanımdan sonra ambalajları çevreye atmayın; kalıntıları tamamen kurutup özel atık olarak bertaraf edin. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. İyi havalandırılan yerde kullanın. Gözle temas halinde hemen bol suyla yıkayın. Yutulması halinde hemen doktora başvurun ve ambalajı ya da etiketi gösterin. Kalıntıları kanalizasyona, su yollarına veya toprağa dökmeyin.

Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.

ŞARTNAME TANIMI

Önceden hazırlanmış yüzeylere, iç mekanlar için modifiye akrilik kopolimer esaslı, seri 943 STUCCO VENEZIANO parlak dekoratif kaplama uygulaması; kat sayısı ve miktar yüzeyin emiciliğine ve istenen estetik bitişe göre belirlenir.

Malzeme temini ve uygulama: ..... €/m².

SAN MARCO GROUP, buradaki bilgilerin teknik ve bilimsel bilgisi ile deneyimine dayanarak en iyi şekilde verildiğini taahhüt eder; ancak uygulama koşulları kendi denetimi dışında olduğundan ürünlerin kullanımıyla elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Ürünün her özel duruma uygun olup olmadığının her zaman kontrol edilmesi önerilir. Bu föy önceki tüm föylerin yerine geçer.

San Marco Group Spa · Via Alta 10/A, 30020 Marcon (Venedik), İtalya · www.sanmarcogroup.com
Türkiye distribütörü: Natura Boya · Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:5 No:225-227, Şişli / İstanbul · 0212 222 16 74 · shop@natura.com.tr